



LANKO IMPER 222

Mortero impermeabilizante cementicio en capa fina.

Descripción

LANKO IMPER 222 es un mortero listo para aplicar, fabricado y premezclado en seco a partir de cemento gris, áridos seleccionados y aditivos que, con el agregado de agua, logran un óptimo producto destinado a trabajos de impermeabilización. Se aplica en forma manual, tanto a llana como a brocha.

Aplicaciones usuales

LANKO IMPER 222 es un material para impermeabilizar superficies interiores y exteriores; tanto en aplicaciones horizontales como verticales, tales como:

- Fachadas
- Muros de Hormigón
- Sótanos
- Garajes
- Subsuelos
- Cajas de ascensor
- Acequias
- Canales de riego
- Muros de contención
- Tanques de agua
- Cisternas
- Baños

Preparación del soporte

Los soportes deben estar libres de polvo, aceites, grasas líquido desencofrante o cualquier sustancia antiadherente. Si hubiese grietas es conveniente sellarlas y tratarlas previamente.

Humedecer convenientemente los sustratos para evitar que el paramento succione agua del mortero, puesto que esto ocasionaría un secado acelerado. No dejar excedente de agua en superficie porque esto podría generar problemas de adherencia.

En sustratos muy absorbentes o calientes, es conveniente mojar el soporte con abundante agua, en sucesivas etapas, para evitar un secado acelerado, que generaría fisuras por contracción de secado violento.

Aplicar venda en los encuentros de materiales diferentes (por ejemplo: mampostería y hormigón) y/o en fisuras que pudieran existir habiéndolas tratado previamente. También en el encuentro de diferentes planos (horizontal y vertical).

Aplicación

- 1 ♦ **Como Mortero:** Como Mortero: colocar 4.5 – 5 litros de agua por cada bolsa de 25 kg mezclando hasta conseguir una pasta homogénea tipo masilla, se puede hacer en balde de albañil o en mezcladora.
Como Pintura: colocar 6.5 – 7.5 litros de agua por cada bolsa de 25 Kg mezclando hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos.
- 2 ♦ **Como Mortero:** se darán dos capas cruzadas entre sí con consistencia tipo masilla con el uso de una llana.
Como pintura: dar 4 manos cruzadas entre sí, dejando secar 1 hr entre mano y mano. Utilizar brocha de pelo duro.
- 3 ♦ El espesor final de la aplicación no debe superar los 3 mm. Evitar que el material se acumule en las esquinas.

Contraindicaciones

- No utilizar en temperaturas inferiores a 5°C ni mayores a 35°C.
- No usar sobre superficies pintadas al látex o al aceite.
- No utilizarse sobre soportes flexibles, madera o aglomerados, superficies metálicas, goma o linóleo.
- No utilizarse sobre soportes flexibles, como fibrocemento, a menos que esté bien fijado, para evitar vibraciones.
- Evitar la aplicación exterior a pleno sol o sobre soportes sobrecalentados.
- No aplicar sobre soportes helados.
- No dejar expuesto.

Rendimiento

Espesor de la capa	Rendimiento	Rendimiento x bolsa de 25 Kg
3 mm	Como Pintura: 2.6 Kg/m ²	9.5 m ² / bolsa
3 mm	Como Mortero: 2 Kg/m ²	12 m ² / bolsa

Limpieza

Con agua.

Almacenado

12 meses en embalaje original en lugar cubierto, seco y ventilado, de ser posible, sobre tarima de madera.

Presentación

Bolsa de 25 Kg.

Datos técnicos

Color	Gris
Preparación de la mezcla	Como Mortero: 18% +/-2% o 4.5 lts de agua por cada bolsa de 25 Kg Como Pintura: 28% +/-2% o 7 lts de agua por cada bolsa de 25 Kg
Densidad del polvo	1.68 Kg/L
Peso específico de la mezcla	1.75 Kg/L
Temperatura de aplicación	Desde + 5°C hasta +40°C
Vida de la pasta	Como Mortero: 30 minutos Como Pintura: 1 hora
Espesor final de aplicación	3 mm.
Tiempo de endurecimiento	Según el sustrato y las condiciones ambientales.

Los valores mencionados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, por lo cual las mismas pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Conforme con Normas en vigencia.

Advertencia

Aunque las recomendaciones descriptas en la presente cartilla corresponden a nuestra mejor experiencia, estas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a su aplicación, debe asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto. Para mayor información, comuníquese con nuestro Departamento de Asistencia Técnica.

Manipulación

Para la manipulación del producto utilizar:

- Protección respiratoria (barbijo o máscara).
- Protección dérmica (guantes de protección impermeables).
- Protección ocular (anteojos de seguridad).

En caso de ingestión no inducir al vómito. Centro Nacional de Toxicología del Hospital Posadas: (011) 4469-9300.

Cualquier duda consulte la ficha de seguridad del producto comunicándose al 0-800-222-5528.